

PTA 干燥剂 2

执行标准：Q/FHC M135-2021 PTA 干燥剂 2 采购指标

说明：1、PTA 干燥剂 2 采购指标。用于 PTA 精制装置（氧化尾气干燥系统），用于氧化装置（仪表风干燥系统）。

2、参考标准 HG/T 3927-2020 工业活性氧化铝。

分析项目	质量指标	试验方法
规格，粒径/mm	$\phi 6\sim 8$	
外观	白色圆球状颗粒，不得有爆裂、破碎等缺陷	目测
Al_2O_3 w/% $\geq$	88	HG/T 3927
振实密度/（g/cm ³ ） $\geq$	0.60	HG/T 3927
▲比表面积/（m ² /g） $\geq$	300	HG/T 3927
▲孔容/（cm ³ /g） $\geq$	0.35	HG/T 3927
静态吸附量（NaCl, 60%湿度）w/% $\geq$	18	HG/T 3927
磨损率 w/% $\leq$	0.3	HG/T 3927
抗压强度/（N/粒） $\geq$	200	HG/T 3927
粒度合格率 w/% $\geq$	99	HG/T 3927