

高铝瓷球采购指标

项目		指标
规格		Φ19
化学成分	AL ₂ O ₃ , wt%	≥99
	SiO ₂ , wt%	≤0.2
	Fe, wt%	≤0.01
耐温度, °C		≦1800
压碎强度, daN		≥500
瓷球密度, kg/l		3.3~3.9
堆积密度, kg/l		1.8~2.2
直径, mm		16~22